

BESTCLOG OB

Модные ультралегкие комфортные сабо

Сапожок Safety Jogger BESTCLOG - ультралегкий, прочный, гигиеничный и удобный. Этот башмак можно мыть, стерилизовать и он обеспечивает отличное сцепление с поверхностью.

Вспененый ЭВА
Нет данных
Стелька SJ foam
ЭВА/Нитрил
OB / SRC
EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
0.250 kg
EN ISO 20347:2012



















Допускается стирка при 30°C Эту обувь можно стирать в стиральной машине при температуре 30°С.



Химически и УФстерилизуемые Эту обувь можно стерилизовать, используя химическую и УФстерилизацию.



Отрасли:

Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

Окружающая среда:

Сухое место, Влажная среда, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
Верх обуви	Вспененый ЭВА			
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	N/A	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	MГ/CM ²	N/A	≥ 15
Подкладка	Нет данных			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	N/A	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	MГ/CM ²	N/A	≥ 20
Стелька	Стелька SJ foam			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	ЭВА/Нитрил			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	MM ³	96	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.35	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.35	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.21	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.22	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	N/A	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	N/A	≥ 20

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

