

普通作業用、


MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

軽量でスポーティな防水ローカット。


MAMBA 06 LOW offers superior foot protection with its waterproof membrane, rubber outsole and cold insulation.

アッパー	TPU, メッシュ, テキスタイル
裏地	メンブレン
インソール	SJフォームフットベッド
アウトソール	ファイロン/ラバー
カテゴリ	06 / SR, ESD, ひんようかいすう, HRO
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.380 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



ラバーアウトソール

ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



防水ライニング

濡れた環境下でも足をドライに保ち、快適な履き心地を実現します。



BLK

産業分野:
タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アップパー	TPU, メッシュ, テキスタイル			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	2.5	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	30	≥ 15
裏地	メンブレン			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	3.5	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	35	≥ 20
インソール	SIフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
アウトソール	ファイロン/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm ³	76.4	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.52	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.51	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.32	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.36	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	145	0.1 - 1000
	ESD 値	メガオーム	38	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	26	≥ 20

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com