

轻

TOPSKATE S3S LOW

TOPSKATS3L

永恒的 S3S 复古运动鞋由麂皮、皮革和织物制成

复古风格的 S3 运动鞋提供轻便保护、透气舒适和可靠抓地力，适用于物流、装配和清洁行业。

鞋面	优质牛反绒，透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	凯美拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	碳纤维
等级	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.520 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



148




BLU



DGR



LGR



不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



防刺穿轻量

不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100%覆盖底面，不导热。



隔热性 (HI)

隔热 (HI) 安全鞋通常在高温环境下穿着。限制鞋内温度上升。



防寒性 (CI)

防寒性 (CI) 安全鞋能让你的脚保持温暖。适合于寒冷环境穿着。



透气皮革鞋面

天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

工业:
装修, 工业, 物流, 清洁, 汽车, 餐饮, 食品及饮料, 油气

环境:
极度湿滑表面, 干燥环境, 潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	优质牛反绒, 透气网布			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	10.6	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	90.7	大于等于 15
内里	环保透气网布			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	31.08	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	249	大于等于 20
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	飞龙/天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	133	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.43	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.39	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.26	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.26	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	31.2	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	29	0.1 - 100
	后跟吸能	J	30	大于等于 20
鞋头	碳纤维			
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	19.0	大于等于 14
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	25.0	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。